AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 02/2023

DÉCAP'INOX GEL
DÉCAPANT CORDONS DE SOUDURE



INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : IO849**

Bidon 1 litre
Carton de 12

- **Réf : IO850**

Bidon 5 litres
Carton de 4

- **Réf : IO851**

Fût 30 litres

Code douane
2808000000

Transport ADR
Non soumis ☑(IO849)
Soumis ☑(IO850/IO851)

• DESCRIPTION

Décapant gélifié pour éliminer les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les combustions sur les cordons de soudures (oxydes de cuivre, nickel, fer). Élimine rapidement toutes traces de contamination métallique. Redonne aux surfaces traitées l'aspect d'origine. Peut être utilisé sur l'aluminium pour la désoxydation. Idéal pour les encadrements de fenêtres, barrières, ridelles de camion... Redonne aux surfaces traitées l'aspect d'origine.

+ Idéal parois verticales
+ Fort pouvoir désincrustant

• MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Appliquer à l'aide d'une brosse inox, d'un pinceau à poil synthétique ou par trempage. Laisser agir 10 à 15 min en fonction de l'encrassement. Éliminer par rinçage à l'eau jusqu'à neutralisation complète du support et essuyer avec un chiffon.
Faire un essai préalable de compatibilité sur une partie du support afin de déterminer suivant l'état de la surface, le temps de contact nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : visqueux
- Couleur : incolore
- pH à l'état pur : 1
- Densité : 1,2 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com)

Étiquetage : DANGER, SGH05, SGH07.

DANGEREUX
Respecter es précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France