SOUDAL

Fiche Technique

# Colle Contact 165 LQ

## Description de produit

Colle Contact 165 LQ est une colle de contact universelle, sans toluène, solvantée prête à l'emploi, à base de caoutchoucs polychloroprène et de résines synthétiques.




## Caractéristiques

- Séchage rapide
- Haute adhérence
- Résiste à l'humidité
- Résistance à de hautes temperatures

## Applications

- Collage de nombreux matériaux tels que le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. sur divers types de supports ou entre eux
- Collage de panneaux de décoration synthétiques et de plans de travail en bois, métal ou panneaux

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Base | Caoutchouc polychloroprène |
| Consistance | Liquide |
| Système de durcissement | Séchage physique et cristallisation |
| Densité | ca. 0,86 g/ml |
| Viscosité | 1.600 mPa.s → 2.000 mPa.s |
| Temps ouvert | ca. 30 min |
| Consommation | 100 - 300 ml/m², de chaque côté |
| Température d'application | 5°C - 25°C |
| Résistance à la température | -20°C → +110°C |
| Contenu solide | ca. 21% |
| Temps de gommage | ca. 10 min |

*Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.*

## Supports

- État du support
  Les matériaux doivent être plans et/ou ajustés propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Préparation du support
  Aucun traitement préalable requis. Un ponçage grossier de surfaces lisses améliore l'adhérence. Tous les supports doivent être testés pour s'assurer qu'ils conviennent en ce qui concerne l'adhérence et la compatibilité.
- Type de support
  Colle Contact 165 LQ a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les matériaux courants. Colle Contact 165 LQ n'a pas une bonne adhérence ou ne convient pas pour PS (polystyrène), PE, PP, PTFE (Teflon®). Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.



Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

# Colle Contact 165 LQ

## Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Appliquez la colle uniformément à l'aide d'une truelle crantée ou d'un pinceau sur les deux côtés des surfaces à coller. Attendre ca. 10 min puis joindre les deux éléments. Presser fermement. Lors de la réalisation du collage, c'est la puissance et non la durée de compression qui détermine la force finale.
- Méthode de nettoyage
  Appliquez un nettoyant à base de solvant sur un chiffon pour essuyer le produit non durci.
- Méthode de réparation
  Réparation avec le même matériau.

## Recommandations de sécurité

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.
En cas de ventilation insuffisante, une protection respiratoire est conseillée.
Ne pas fumer.
Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

## Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage: 18 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C., Le produit doit être stocké dans le respect des règles de stockage des substances inflammables. Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

## Remarques

- C'est l'intensité de la pression appliquée et non sa durée qui déterminera la résistance finale de l'assemblage.
- Une fois que le temps ouvert maximal est dépassé et que la colle est trop sèche pour être utilisée, une fine couche de Colle Contact 165 LQ peut être ajoutée pour permettre l'encollage.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.



**Soudal France**
**680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes**
**+33 (0)474.462.462**
**www.soudal.com contact.fr@soudal.com**