MSP 108 ORIGINAL

MASTIC POLYMERE POUR TOUT TYPES DE FIXATIONS

AVANTAGES

- Fixation haute performance et haute précision : tous supports/tous matériaux.
- Tack initial puissant.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.
- Peut-être peint après polymérisation complète.






DESCRIPTION

BOSTIK MSP 108 ORIGINAL est un mastic de fixation haute performance idéal pour le collage en vertical d'éléments légers et lourds. Compatible multi-matériaux. Il permet un maintien immédiat grâce à son tack initial très élevé.

Il adhère parfaitement, sans primaire, sur la plupart des supports y compris humides.

Sans isocyanates, phtalates ni solvants.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



DESTINATIONS

- Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, aluminium (même anodisé), zinc, matériaux synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.
- Convient également aux collages des miroirs, de panneaux, parements ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant.
- Utilisable sur surfaces sèches, humides non ruisselants, lisses ou irrégulières, poreuses ou non poreuses.
- Pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques.
- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau ou immersion.

CONSOMMATION

- 10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Hybride
Couleur	Blanc
Temps de formation de peau	10 minutes
Densité	1,56
Résistance à la traction	3.70 N/mm²
Vitesse de polymérisation	>2 mm par 24 heures
Dureté shore A	73
Allongement à la rupture	200%
Température de mise en œuvre	+5°C to +40°C
Température de service	-40°C to +90°C

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Utilisation à l'aide d'un **pistolet pour cartouche Bostik** ou d'un pistolet pour cartouche manuel ou électrique.

PREPARATION

- Les supports doivent être :
- propres
- non ruisselants
- cohésifs
- non poussiéreux
- Non gras ou dégraissés

APPLICATION

- Couper l'opercule de la cartouche en préservant le filetage.
- Visser la canule sur la cartouche et réaliser la coupe à 45° au diamètre souhaité. Nous vous recommandons un diamètre de 5mm.
- Positionner la cartouche dans le pistolet et mettre le poussoir en contact avec le piston.
- Appliquer le mastic **Bostik MSP 108 ORIGINAL** en faisant des cordons parallèles ou en zigzag soit sur l'envers du revêtement/matériau soit sur le support ou subjectile.
- Procéder à l'assemblage et maintenir en exerçant une pression pendant 5 secondes.
- Grâce à la puissance du tack initial, l'utilisation d'un support pendant le durcissement n'est pas nécessaire.
- Pour toute question complémentaire, contactez notre service technique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Toujours tester l'adhérence avant application.
- Porter des lunettes de protection et des gants.

NETTOYAGE

- Produit frais : avec white spirit ou le **BOSTIK SOLVANT AK.**
- Produit sec : par grattage.

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C

CONDITIONNEMENTS

Format	Coloris	PCB	Code	GENCODE
Cartouche 290ml	**Blanc**	**12**	**30133127**	**3549210031321**
Box de 80 cartouches 290ml	**Blanc**	**1**	**30619011**	**3549212487737**

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK
01 64 42 13 36
bostik.fr

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

BOSTIK SA – 51 Esplanade du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX - Tel : +33 (0)1 49 00 80 80